





Eigenschappen	PCI Flexmörtel S1	PCI Flexmörtel S1 Rapid	PCI Flexmörtel S2	PCI Flexmörtel S2 Rapid
				
Norm	C2TE S1	C2FT S1	C2TE S2	C2FE S2
Wand/vloer	Wand/vloer	Wand/vloer	Wand/vloer	Vloer
Binnen/buiten	Binnen/buiten	Binnen/buiten	Binnen/Buiten	Binnen/Buiten
Op zandcementdekvloer	≤ 4% restvocht	≤ 4% restvocht	Zodra beloopbaar, gemiddeld na 3 dagen	Zodra beloopbaar, gemiddeld na 3 dagen
Op beton	3 maanden	3 maanden	28 dagen	28 dagen
Op anhydriet	≤ 0,5% restvocht	≤ 0,5% restvocht	≤ 0,5% restvocht	≤ 0,5% restvocht
Op balkon	Buttering-floating of PCI Flexmörtel S2 gebruiken	PCI Flexmörtel S2 of S2 Rapid gebruiken	Vervangt buttering-floating	Vervangt buttering-floating
Keramik	Alle	Alle	Alle	Alle
Grootformaat keramik	+	+	++	++
Natuursteen	--	Kristallijne waterbinding	--	Kristallijne waterbinding
Vloerverwarming	Geen opstookprotocol, vloerverwarming na 7 dagen volledig aanzetten	Geen opstookprotocol, vloerverwarming na 7 dagen volledig aanzetten	Geen opstookprotocol, vloerverwarming na 7 dagen volledig aanzetten	Geen opstookprotocol, vloerverwarming na 7 dagen volledig aanzetten
Belopen/afvoegen na ca.	12 uur	3 uur	12 uur	5 uur
Volledig belastbaar na ca.	3 dagen	1 dag	3 dagen	1 dag
Lijmbed	1 – 10 mm	1 – 10 mm	Max. 10 mm	1 – 10 mm
Verwerkingstijd	3 uur	40 minuten	90 minuten	45 minuten
Lijmopentijd	30 minuten	30 minuten	30 minuten	30 minuten
Primer	Ja	Ja	Evt. niet nodig*	Evt. niet nodig*
Verbruik bijv. 8 mm lijmkam	2,8 kg	3,1 kg	2,6 kg	2,4 kg
Verpakking	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Emissie	Zeer emissiearm, EC1 R	Zeer emissiearm, EC1 R	Zeer emissiearm, EC1 Plus R	Zeer emissiearm, EC1 R

* Raadpleeg de productinformatie en vraag advies bij BASF/PCI.